

# Полиуретановое защитное покрытие 2K KRAFT DRAGON

Мастики и защитные покрытия



Высокопрочное двухкомпонентное структурное покрытие. Обладает превосходной химической (масла, бензин, вода, соль), механической (царапины), атмосферной (УФ фильтры) и антикоррозионной устойчивостью. При добавлении противоскользящего порошка, можно получить противоскользящее покрытие.

Внимание



Не наносить на голый металл. Не наносить на однокомпонентные продукты 1K и транспортировочные грунты. Чтобы убедиться в получении необходимой структуры, второй слой наносить капельной техникой. Расстояние пистолета от окрашиваемой поверхности и давление изменяют структуру покрытия. Повторно окрашиваемую поверхность обработать скотч брайтом, очистить, обезжирить KRAFT DEGREASER.

Пропорции смешивания



Пропорция смешивания:

100 частей полиуретановое защитное покрытие

**для антигравийного пистолета:** 33 части отвердителя **без растворителя**

**для пульверизатора:** 33 части отвердителя **с 10-20 частями растворителя**

**опционально:** 5-15 частей пигмента ( **для колеруемой версии** )

пигментная паста / акриловая эмаль / полиуретан

Техническая информация



! Температура ниже 20°C значительно увеличивает время высыхания.

! Для ускорения процесса отверждения (физическое отверждение) рекомендует сушка при температуре max.45°C в течении 50-60 мин.

! Перед данной сушкой, выждать 1,5 – 2 часа.

! Процесс сушки не ускоряет процесс полного отверждения покрытия.

! Для эксплуатации в трудных условиях рекомендуется полный процесс отверждения – 7 дней.

Способ нанесения



Пистолетом для антигравия или пульверизатором  
сопло 1,4-2,5мм. Рабочее давление 2-4 бара.

Выдержка



30-50 минут при 20°C

Сроки хранения



12 месяцев  
в закрытой упаковке

Время высыхания



Пылесухость: 1 час при 20°C

Рабочая твердость: 3 дня при 20°C

Полная твердость: 7 дней при 20°C

Артикулы



077011 - черное, 790г + 210г  
077021 - колеруемое, 790г + 210г

KRAFT

стр. 55

Для вопросов : [info@dialog-shop.ru](mailto:info@dialog-shop.ru)

8.4