



Универсальная полиэфирная шпатлевка. Имеет хорошую заполняющую способность, обладает отличной адгезией, легко наносится, образует гладкую поверхность, быстро сохнет. Отлично шлифуется, не забивая наждачную бумагу. Может применяться на стальных, алюминиевых, оцинкованных поверхностях, а так же на дереве, стеклопластике и бетоне. После отвердевания шпатлевка становится стойкой к воздействию кислот, щелочей, растворителей и соляной кислоты невысокой концентрации.

Подготовка поверхности




Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и заматованной абразивом P100-P120

Внимание

Не рекомендуется шлифовать шпатлевку с водой.

Пропорции смешивания



Хорошо перемешать шпатлевку в банке и размять тубу с отвердителем. Смешать в пропорции 100г шпатлевки и 2г отвердителя при 20°C

Время жизни



4 - 6 минут с момента смешивания с отвердителем при 20°C

Способ нанесения



Нанести на поверхность шпателем

Цвет



Желтый

Время высыхания



15-20мин. при 20°C

Сроки хранения



24 месяца в закрытой упаковке

Обработка



1 шаг P80-120 «на сухую»
2 шаг P240-30 «на сухую»

Артикулы



011103 — 1800г с отвердителем
011104 — 4000г с отвердителем