



Шпаклевка полиэфирная мелкозернистая, с наполнителем из алюминиевой пыли. Хорошо обрабатывается абразивами от P150, что способствует отсутствию границы перехода между восстанавливаемой поверхностью и шпаклевки. При нанесении обладает блеском, что позволяет видеть форму наносимого материала и максимально приблизить ее к требуемой, избегая излишней шлифовки. Обладает высокой стойкостью к высокой температуре и механическим нагрузкам. Предназначена для заполнения неровностей на стальных поверхностях, подвергающихся высоким температурам и вибрациям (капот, крыша). Имеет хорошую адгезию к поверхности, поэтому применима для усиления ослабленных после рихтовки элементов. Не требует использования финишной шпаклевки.

Подготовка поверхности



Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и заматованной абразивом P80-P120

Пропорции смешивания



Хорошо перемешать шпаклевку в банке и размять тубу с отвердителем. Смешать в пропорции 100г шпаклевки и 2-3г отвердителя

Способ нанесения



Нанести на поверхность шпателем

Время высыхания



20-30мин. при 20°C

Обработка



Обработать вручную или машинкой сухим способом абразивом P150-P320

Внимание



Превышение пропорции отвердителя может привести к обесцвечиванию выше положенных слоев.

Время жизни



Около 5 минут с момента смешивания с отвердителем

Цвет



Металлический

Сроки хранения



12 месяцев в закрытой упаковке

Артикулы



013002 - 500г с отвердителем
013003 - 1500г с отвердителем