



**KRAFT**

Шпаклевка полиэфирная жидкая. Обладает отличной тиксотропностью (жидкая и текучая при нанесении, но устойчивая к подтекам на поверхности) и текучестью. Легко заполняет малые и большие неровности (поры, следы шлифовки) на больших поверхностях. Легко обрабатывается. Отличная адгезия к пластикам, армированным стекловолоконном, металлу, дереву, антикоррозионным грунтам, смоле полиэфирной, твердым пластикам. Обрабатывается только сухим способом. В случае обработки с водой, необходимо дождаться полного высыхания шпаклевки

работами. Во избежания образования пузырьков воздуха на чистовом покрытии, перед дальнейшими необходимо нанести на шпаклевку изоляционный слой минимум в 35µм, например, двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель.

### Подготовка поверхности



Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и заматованной абразивом P80-P120

### Пропорции смешивания



Хорошо перемешать шпаклевку в банке и размять тубу с отвердителем. Смешать в пропорции 100г шпаклевки и 2-3г отвердителя и 2,5г растворителя

### Способ нанесения

Нанести на поверхность краскораспылителем  
Дюза 2-3,5мм.  
Давление 3-4 бар.

### Время высыхания



3-5 часов при 20°C  
30мин при 60°C

### Обработка



Обработать вручную или машинкой сухим способом абразивом P120-P180

### Внимание



Превышение пропорции отвердителя может привести к обесцвечиванию выше положенных слоев

### Время жизни



Около 6 минут с момента смешивания с отвердителем

### Цвет



Серый

### Сроки хранения



9 месяцев в закрытой упаковке

### Артикулы



016001 - 1200г с отвердителем