

# Грунт изолятор KRAFT FILLER 3:1 с отвердителем

Грунты



Грунт изолятор акриловый 3:1 с антикоррозионными добавками. Высококачественный изолирующий грунт. Эффективно предохраняет шлифованные места от коррозии. Изолирует проблемные основания, шлифованные участки от новых лакокрасочных покрытий, предохраняя от появления ореолов. Отлично растекается, быстро высыхает, можно использовать методом «мокрым-по-мокрому». Наносится на предварительно обработанные и обезжиренные поверхности: неотделанную жель, оцинкованную сталь, алюминий, полиэфирные и полистироловые шпаклевки, стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP), эпоксидные грунты, реактивные грунты, старые лаковые покрытия. На грунт можно наносить полиэфирные шпаклевки, 2К покрытия, 1К покрытия. Расход: 6м2/1л.

Техническая информация



Для проявления антикоррозионных свойств грунта в полной мере, необходимо применять растворитель Thinner A, так как в его состав входят специальные добавки.

Время жизни



40 мин

Пропорции смешивания



Пропорция смешивания:  
100 частей грунта  
33 части отвердителя  
со шлифованием (50мкм)  
20 частей растворителя  
мокрым по мокрому (30мкм)  
35 частей растворителя

Вязкость



30 сек (20% раств.)  
17-19 сек (35% раств.)  
при 20°C (DIN 4/20°C)

Способ нанесения



Наносить пульверизатором, дюза 1,2-1,6мм.  
с шлифованием: 1-2 слоя  
м-п-м: 1,5 слоя.  
Рабочее давление 2-2,2 бар.

Цвет



Серый

Время высыхания



В окрасочной камере:  
15-20 мин  
(плюс остывание 60 мин) при +60°C  
ИК сушка: 8-10 мин  
В обычном помещении: 2-3 ч при +20°C

Сроки хранения



12 месяцев  
в закрытой упаковке

Выдержка между слоями



5-10 мин при +20°C  
10 мин при +20°C перед сушкой  
20 мин перед покраской м-п-м

Артикулы



026002 — серый, 750мл+250мл

KRAFT

стр. 17

Для вопросов : [info@dialog-shop.ru](mailto:info@dialog-shop.ru)

2.4