



Однокомпонентный структурный лак. Предназначен для ремонта и обновления бамперов, боковых планок, пластмассовых корпусов внешних зеркал. Отличается высокой адгезией к шлифованной чистой и обезжиренной пластмассовой поверхности (за исключением полиэтилена PE) и не требует использования специальной грунтовки и добавок, повышающих эластичность.

Техническая информация



Время высыхания лака может изменяться из-за температуры окружающей среды.

Время жизни



2 часа

Пропорции смешивания



Пропорция смешивания:
100 частей лака
без частей отвердителя
без частей растворителя

Вязкость



14 — 15 сек
при 20°C DIN 4/20°C

Способ нанесения



Наносить пульверизатором,
дюза 1,3-1,4 мм
Рабочее давление зависит от
производителя пульверизатора.
Около 2 бар

Цвет



Черный, структурный

Время высыхания



В окрасочной камере:
30 мин при 60°C
В обычном помещении:
для монтажа: 5-6 часов при 20°C
для полировки: 8-9 часов при 20°C
полное отверждение:
5-7 дней при 20°C

Сроки хранения



12 месяцев
в закрытой упаковке

Выдержка между слоями



10 минут при 20°C

Артикулы



057001 - 250мл
057002 - 400мл
057003 - 800мл
057000 - 400мл (аэрозоль)